⑩日本国特許庁(IP)

10 特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2)

昭63-12658

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

②④公告 昭和63年(1988) 3月22日

B 01 J B 01 D 35/04 53/36

7158-4G C-8516-4D

発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

セラミツクハニカム構造体

卸持 頤 昭55-32231 够公 昭56-129042

顧 昭55(1980) 3月14日 御出

③昭56(1981)10月8日

砂発 明 者 小 Ш 明 で発 者 浅 見

裕

爱知県名古屋市西区山田町大字比良1918番地 愛知県岡崎市本宿町字上トコサフ1番地110

款

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

包出 頋 日本码子株式会社

外1名

砂代 理 人 審査官

升理士 杉村 晚秀

59参考文献

酒井 正 己 実公 昭51-50831(JP, Y2)

1

砂特許請求の範囲

1 セラミツクハニカム担体の外周部付近の流路 に、耐熱性のセラミック材料を、端面からの深さ 10㎜以上充てんしたことを特徴とするセラミック ハニカム構造体。

発明の詳細な説明

本発明は内燃機関の排ガス等を浄化するための 触媒の担体として使用されるハニカム型触媒担体 に関するものである。

積当りの装面債が大きく、かつ、耐熱性にすぐれ ているので、内燃機関の排ガス浄化用触媒担体と して広く使用されているが、浄化機能をより高め るために担体のガス流路を仕切る隔壁はより游く し、かつ気孔率を大きくすることが望まれてい る。しかし、隔壁を薄くし、気孔率を増大させて いくと、担体自体の機械的強度が低下する。担体 は触媒を付着させたのち、保持するための容器に 収めて、内燃機関系統に組み込まれるが、運転時 り、また、振動を防ぐ目的で、容器の締め付け圧 力を増すと担体に割れを生じやすくなるという欠 点があつた。

これらの対策として、触媒担体の外周壁に動薬 を塗布する方法(実開昭53-133860号公報)や耐 25 強化機能を持たせたものである。 熱性セラミツク粉末のガラスセラミツクスを徐布 する方法 (実公昭53-34373号公報)、さらには外

周壁の厚みを一体成形にて厚くする方法(特開昭 49-88908号公報)などが開示されている。しか し前二者のように、外周部分のみの補強材料の塗 布では、十分な強度の向上が期待できないこと、 後者の方法では、焼成時に歪が生じることにより

2

外周部に亀裂を生じることがあり、やはり十分な 強度の向上は期待できない。

本発明は、これらの欠点を改良するため、セラ ミツクハニカム担体を実質的に比較的厚い保強層 一般に、セラミツクハニカム構造体は、単位体 10 にてつつみ圧縮に対して抵抗性をもたせたり、欠 けの起こりやすい端部に充塡して欠けの進展を防 ごうとするものであつて、セラミツクハニカム担 体の外周部付近の流路にセラミック材料が充填さ れたセラミツクハニカム構造体である。

ハニカム型触媒担体は触媒貴金属を担持させた のち、マフラー等の保持容器に収納する際、内燃 機関の運転の振動によつて生じる担体のズレを防 ぐため、担体の両端を保持容器内に突出したリン グ状のフランジなどで固定するのが一般的である の振動によりハニカム担体の端部に欠けを生じた 20 が、これによるとハニカム担体の外間から数ミリ メートルは、フランジにより流路が閉鎖されるた め焜燃排ガス等の浄化に関与しなくなる。本発明 はこの点を利用したもので、すなわち、触媒浄化 傲能を有さない部分の流路に補強材料を充填して

> 補強材料としては、耐熱性の高い材料が好まし く、たとえば、コージエライト、ムライトなどの

20

3

セラミツク材料ないしアルミナセメントなどのキ ヤスタブル耐火物材料がある。補強に供する担体 としては、未焼成の乾燥した感形体であつても、 一度焼成した担体であつてよいが、セラミツク材 料にて充塡する場合は充塡後焼成することが必要 である。また、キャスタブル耐火物材料では、燃 成後の担体を用いれば、充填後は養生硬化するだ けで再び焼成する必要はない。第1図および第2 図は本発明のハニカム型触媒担体に補強材料の部 位を示すもので、図中1は担体の外周壁、2は補 強材料の充填部位、3は補強材料を充填しない流 路を示す。補強材料を充填する部位は、前述のよ うにハニカム担体の外周部附近の流路であるが、 充填する深さは、ハニカム構造体の圧縮強度を高 めるためには第1図に示すように流路の長手方向 に全長にわたり充填するのが好ましいが端部の欠 けを防止するためだけの目的であれば、第2図に 示すようにハニカム担体の端面からの深さが少な くとも10㎜以上に耐熱性の高いセラミツク材料の 部分充塡でも効果がある。

次に本発明の実施例を起すが、充填方法とその 効果を示すもので、材料を限定するものではない

実施例 1

補強に供するハニカム型触媒担体として外径90 25 mm、長さ110 mmで、隔壁の厚さが0.3 mm、外周壁の厚さが0.3 mm、外周壁の厚さが0.3 mm、外周壁の厚さが0.3 mm、外周壁の厚さが0.3 mmであるコージェライト質セラミツクハニカム担体の塊成物と、未塊成物を用意した。補強材料としてコージェライト質セラミツクハニカム担体を製造するために調合された未規成のセ 30 ラミツク原料の粉末と、焼成したセラミツクハニカム担体を粉砕して得たコージェライト粉末を用意し、次の混合比率で、水とバインダーとを混合してペーストを調整した。

充填材料A

水 25重量部

2.重图部

充填材料B

コージエライト粉末 100<u>重</u>量部 水 22重量部

カルポキシメチルセルロース

カルボキシルメチルセルロース

2重量部

ハニカム型触媒担体の端面のうち、流路に充填をしない部分に、プラスチック製のの円板を密着させ、外周近傍の流路に上記充填材料のペースト を充填した。充填の深さは端面から10mまでのものと、全長にわたり充填するものの2種類をそれぞれのペーストについて実施した。充填後のサンプルはペースト中の水分を乾燥の後、1370~1400℃で12時間、酸化炎で焼成し、所期の担体を得 10 た。

補強の効果を得るために、充填部分の打撃強度 をシャルピー型打撃試験機による破壊エネルギー として求め、さらにハニカム担体の外周形状に合 わせた治具を用いて万能試験機による圧槌破壊荷 15 重を求めた。これらの測定結果を第1表に示す。

第 1 表 補強した担体の強度(5個の平均値)

	充塡時 の担体 充塡 部位		充填材料				
			A		В	充塡せず	
打撃破 壊エネ ルギー (kg-cm)	未焼成 物	全長 両端 一部	}	3,4	3.1	, ,	
(Ky-cm)	烧成物	全長 両端 一部	3	3.0	3.3	1,5	
圧縮破 環荷重 (kg)	未焼成 物	全長 阿端 一部		3210 2360	3080 2490	1660	
	^{挑成物}	全長 両端		3230 2410	3270 2340	1000	

実施例 2

35 補強に供する担体として、実施例 1 に示す材 クス原料 質、形状の焼成したセラミックハニカム担体を用 00重量部 いた。充填材料として、アルミナセメントを用 25重量部 い、アルミナセメント100重量部に対し水20重量 部を混合したペーストを調整し、これを実施例 1 2重量部 20 世間様の方法で担体の外周近傍の流路方向全長に わたり充填した。充填後の担体を20℃水中に一昼 で浸漬し、セメントを効果させた後、大気中に放 22重量部 置した。1週間放置後の強度を実施例 1 の方法で 測定した結果を第 2 表に示す。 5

2 装 補強した担体の強 度(5個の平均値)

	アルミナセ メント充填	充塡せず
打撃破壊エネルギー (kgーcm)	5.5	1-, 5
圧縮破壞強度 (kg)	2310	1660

によつて得られたセラミツクハニカム構造体のう ち、担体と同質のセラミツク材料を流路方向に全 長に充塡したものでは充塡しない担体よりも圧縮 強度が約2倍になり、打撃破壊エネルギー(充填 部位にシャルビー試験機のスチールノーズを当て るので、部分的に充填するものと、全長にわたり 充填するものは同等)も充塡しないものの約2倍 に向上する。また、アルミナセメントを充填した ものでは、打撃破壊エネルギーが約3.5倍、圧縮 破壊強度が約1.5倍に上昇する。これらの実施例 から明らかなように流路全長にわたり補強材料を 光填したものでは、収納容器の締めつけ圧力を増 大させても破壊をおこしにくくなり、また、担体 のフチの欠けを防止するためならば担体の端部か ら一部分のみの流路を補強したものでも約3倍の 25

抵抗性を有すこととなり、内燃機関の運転時にお こる振動によるセラミツクハニカム担体の破損に 対して有効な改良手段とすることができる。

また、排ガス浄化用セラミツクハニカム触媒担 5 体は、担体基材上に活性アルミナなどの多孔性材 料をコーテイングしたのち触媒貴金属を付着させ るが、その貴金属は活性アルミナなどの層にのみ 付着することが知られている。本発明で補強材料 を充塡した流路は、活性アルミナなどの侵入を妨 上記の実施例で明らかなように、本発明の方法 10 げるので、触媒費金属も付着しなくなる。この部 分は、前にも述べたように従来より、排ガス浄化 に関与していないので、不必要な触媒費金属の便 用をさけられるという利点もある。実施例に示し た形状の担体で外周より 5 歳以内の流路に触媒費 15 金属が入らないとすれば、幾何学的な計算では約 20%の触媒費金属の減が期待できる。

図面の簡単な説明

第1図、第2図は担体の補強材料を充填する部 位を示すもので、第1図A, Bは流路全長の断面 20 図および側面図、第2図A, Bは流路閉口端部よ り一部分の充塡を示す断面図および側面図であ

1 ……外周壁、 2 ……充塡部位、 3 ……充塡し ない流路。

第1図



